SPV-C 树脂螺丝(PVDF/内六角圆柱头螺栓)

选型指南 CAD Download 耐药品



- PVDF对于强酸、有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等，具有优异的耐药性。
- 在无法使用金属及PVC(聚氯乙烯)的环境下也能使用。
- 使用温度范围*1(min./max.)：−40℃/150℃
- 拉伸强度高于PVC，冲击强度约为PVC的3倍。
- 符合食品卫生法。已证明其无毒无臭。
- 具有自熄性，不燃性优异。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/食品机械

材质、表面处理

符合RoHS2

	SPV-C
主体	PVDF(聚偏氟乙烯)(乳白)
耐热温度*1	150℃

*1： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号	M 1	L 2					D1	L1	B	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)
SPV-M5-C	M5	10	15	20	25	30	8.5	5	4	640	0.64	0.62 - 1.3
SPV-M6-C	M6	10	15	20	25		10	6	5	940	0.88	1.1 - 1.7

*1： 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

型号	每包*1 数量
SPV-M5-C	20
SPV-M6-C	10

*1： 可以从1个开始订购。➡ P.xxxx

型号指定

SPV - M5 - 15 - C

产品符号 1 2 产品符号

请以包为单位进行订购。
可以从1个开始订购。➡ P.xxxx

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询